



可使時間調整パテ「レイジウルトラエクストラ」

足付け厚盛りP80

仕上げP180

初回サンディングP80~180

サンディング後盛り厚 最大6mm

硬化剤規定値 1%~3%

1. 厚盛りから仕上げ工程にまで行えるオールマイティパテ「レイジウルトラ」専用の可使時間調整パテです。
2. 「レイジウルトラエクストラ」は「レイジウルトラ」と混合することにより、殆どの作業温度で可使時間を柔軟に調整することが出来ます。
3. 「レイジウルトラ」と「レイジウルトラエクストラ」を混合した主剤に硬化剤を混ぜて使用して下さい。

混合比

※主剤重量比に対して硬化剤2%の場合

混合比		※主剤重量比に対して硬化剤2%の場合				
RAGEウルトラ	RAGEエクストラ		15.6℃	23.9℃	32.2℃	40.6℃
100%	0%	可使時間	6分	4.5分	2分	1分
		乾燥時間	22分	20分	16分	14分
75%	25%	可使時間	17分	9分	6.5分	3分
		乾燥時間	45分	33分	20分	15分
50%	50%	可使時間	30分	20分	8.5分	5分
		乾燥時間	69分	40分	22分	17分
25%	75%	可使時間	50分	28分	14分	7.5分
		乾燥時間	110分	64分	31分	20分
0%	100%	可使時間	80分	40分	21.5分	13分
		乾燥時間	140分	110分	90分	62分